

**ОПИС:**

БК-1 «БЕТОНКОНТАКТ» - адгезійна фарба на основі стирол-акрилової дисперсії, кварцевих наповнювачів та функціональних добавок. БК-1 - засіб для попередньої обробки щільних та гладких основ (монолітного бетону, масивних бетонних стель, бетонних блоків, керамічних плиток) перед нанесенням на них будь-яких гіпсових, вапняних чи цементних шпаклівок та штукатурок.

Переваги:

Перед нанесенням БК-1 необхідно ретельно перемішати міксером та рівномірно наносити щіткою, валиком або пензлем. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору. Час висихання фарби - від 4 до 6 годин. У випадку контакту з очима необхідно промити

їх великою кількістю води та звернутись до лікаря.

Технічні характеристики адгезійної фарби БК-1 та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов ($t = 20^{\circ}\text{C}$, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

ЗАСТОСУВАННЯ:

БК-1 «БЕТОНКОНТАКТ» - адгезійна фарба на основі стирол-акрилової дисперсії, кварцевих наповнювачів та функціональних добавок. БК-1 - засіб для попередньої обробки щільних та гладких основ (монолітного бетону, масивних бетонних стель, бетонних блоків, керамічних плиток) перед нанесенням на них будь-яких гіпсових, вапняних чи цементних шпаклівок та штукатурок. Також використовується в якості адгезійного шару перед укладанням керамічної плитки по старій плитці за допомогою клеїв типу К-0 «НОРМАЛ», К-1 «УНІВЕРСАЛ», К-4 «ПРЕМІУМ». Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та СНиП 3.04.01-87. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, залишків олійних чи емульсійних фарб, не замороженою. Частина поверхонь, що відшаровуються, видалити механічно. Крихкі основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтувкою Г-1, згідно інструкції.

ПРИГОТУВАННЯ:

БК-1 виготовляється готовою до використання, дозволяється для отримання потрібної консистенції додати 5% води.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БК - 1

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

БЕТОНКОНТАКТ