



ОПИС:

FN-5 -атмосферостійка акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Переваги:

- Біла, матова
- Висока атмосферостійкість
- Стійка до сонячних променів
- Висока криюча здатність

ЗАСТОСУВАННЯ:

FN-5-атмосферостійка акрилова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке, еластичне і довговічне покриття. Стійка до вологого стирання. Призначена для фарбування фасадів будинків та створення зносостійких та вологостійких покриттів всередині приміщень. Придатна для фарбування цементної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь систем теплоізоляції фасадів, а також по гіпсових основах, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанері, дереву і шпалерах всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ -Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, висоли, покриття на мінеральній та масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів,

бетон -3 місяці, поверхні систем теплоізоляції- мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою- мінімум 3 дні. Вологість основи не повинна перевищувати 4 %, гіпсових основ -1%. Міцні алкідні та масляні покриття знежирити і знепилити. Усі поверхні потрібно обробити ґрунтовкою. Тріщини розшити, заґрунтувати і зашпаклювати. Уражені грибками місця очистити і обробити антисептичним розчином. При необхідності користуватись рекомендаціями технічної пам'ятки.

ПРИГОТУВАННЯ:

Кольорування : Можливе будь- яким барвником, призначеним для кольорування акрилових фарб, а також на спеціалізованому обладнанні для тонування фарб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FASSADE NORMAL FN-5 ТУ У 20.3-31158382-051	2017
Склад	акрилова дисперсія, титандіоксид, допоміжні домішки.
Розчинник	вода
Витрата на один шар	100-140 мл/м2 в залежності від зернистості основи.
Точна витрата	визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.
Час висихання одного шару	1-2 години
Повне висихання	8-10 годин, при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%.
В інших умовах	терміни висихання та витримки можуть змінитись.
Температура виконання робіт від	+5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці	18 місяців.
Пакування відра	10л(15,6 кг), 5л(7,8 кг), 2,5л(3,9 кг)

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Перед використанням ретельно перемішати. Первинне покриття: фарбу розбавляти щонайбільше 10% води.

Завершальне покриття: фарбу не розбавляти. Поверхні, що схильні до дії мікроорганізмів, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки. Роботи вести при температурі основи від +5°C до +30°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби. Інструменти відразу промити водою після закінчення робіт.