

**ОПИС:**

FT9- Акрилова фасадна фарба для кольорування в насичені яскраві відтінки за палітрою MD COLOR на тонувальному обладнанні

Переваги:

для зовнішніх та внутрішніх робіт

ЗАСТОСУВАННЯ:

Акрилова фасадна фарба для колерування в насичені яскраві відтінки за палітрою MD COLOR на тонувальному обладнанні. Використовувати тільки у затонованому вигляді! Затонована фарба призначена для фарбування фасадів, а також створення зносостійких покриттів всередині приміщень. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке, еластичне і довговічне покриття. Стійка до вологого стирання. Придатна для фарбування цементної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь систем теплоізоляції фасадів, а також по гіпсовим основам, гіпсокартону, ДВП, QSB і OSB, фанері, дереву і шпалерам

всередині приміщень. Сумісна з пігментами більшості європейських виробників. Не містить розчинників.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною до обробки. Пил, залишки вапняних побілок, висоли, покриття на мінеральній та масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів, бетон – мінімум 3 місяці, поверхні систем теплоізоляції – мінімум 7 днів, поверхні, зашпакльовані цементною шпаклівкою – мінімум 3 дні. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Всі поверхні потрібно обробити глибокопроникною ґрунтовкою торговельної марки dbfa. Тріщини розшити заґрунтувати і зашпаклювати. Вражені грибками місця очистити і обробити антисептичним розчином dbfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Контрастні поверхні заґрунтувати фарбою Fassade Normal розведеною 5% води. При необхідності користуватись рекомендаціями технічної пам'ятки.

ПРИГОТУВАННЯ:

Кольорування: за системою SELECT або барвником dufa Vollton-und Abt nfarbe D230. Також можливе колерування системами інших виробників.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Fassade MIX FT-9 TY Y 20.3-31158382-053	2017
Склад	акрилова дисперсія, наповнювачі, допоміжні домішки
Розчинник	вода
Витрата на один шар	100-140- мл/м ² , в залежності від зернистості основи.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	в герметично закритій заводській упаковці – 18 місяців.
Пакування	відра 4,5 л(6,66кг)

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

9л(13,32кг).