



## ОПИС:

К-0 – цементно-піщана суміш з наповнювачами та модифікаторами для облицювання стін та підлог керамічною плиткою з водопоглинанням не менше 3%. Рекомендований розмір плитки – до 300x300 мм.

## Переваги:

- Нова економічна формула
- Стійкий на вертикальних поверхнях
- Морозостійкий
- Пластичний

## ЗАСТОСУВАННЯ:

К-0 – цементно-піщана суміш з наповнювачами та модифікаторами для облицювання стін та підлог керамічною плиткою з водопоглинанням не менше 3%. Рекомендований розмір плитки – до 300x300 мм. Суміш придатна для попереднього вирівнювання стін та кладочних робіт.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень та крихких ділянок. При необхідності нерівності виправити цим же клеєм за добу до початку робіт. Основи з підвищеним водопоглинанням змочити водою. При потребі укріпити ґрунтівою Г-1, згідно інструкції.

## ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або

механічному (при малих обертах) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ К-0 Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	від 1,5 кг/м <sup>2</sup> при товщині шару 1 мм
Об'єм води для замішування	0,20 – 0,22 л/кг (5,5 л/мішок)
Термін придатності розчинової суміші	не менше 2,5 год.
Зміщення плитки	не більше 0,5 мм
Час корегування	не менше 10 хв.
Відкритий час	не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,5 МПа
Час можливого технологічного пересування	не пізніше 48 год.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	паперові мішки 25 кг

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

На підготовлену основу нанести тонкий шар клею та відформувати зубчатим шпателем. Шпатель тримати під кутом близько 60° до основи. Викладати плитку, притискаючи її до клею легким ковзаючим рухом. При облицюванні плитки з нерівною основою або плиткою з розміром більшим, ніж 300x300 мм застосовувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей тонким шаром (близько 1 мм) і на плитку.

Рекомендований розмір зубців шпателя:

Плитка до 150x150 – зубці 6x6

Плитка до 200x200 – зубці 8x8

Плитка до 300x300 – зубці 10x10

Корегувати положення плитки можна протягом 10 хв. В умовах сухого, жаркого приміщення (t вище 20°C) рекомендовано наносити клей на невеликі площі. Затирання швів та помірна експлуатація поверхні можлива через 48 год. Плитку перед використанням не змочувати.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов ( t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.