



## ОПИС:

K-1 – цементно-піщана суміш з наповнювачами, модифікаторами та полімерами для облицювання стін та підлог керамічною плиткою чи природнім каменем з водопоглинанням не менше 1%.

## Переваги:

Для керамограніту, граніту, каменю та теплих підлог

## ЗАСТОСУВАННЯ:

K-1 – цементно-піщана суміш з наповнювачами, модифікаторами та полімерами для облицювання стін та підлог керамічною плиткою чи природнім каменем з водопоглинанням не менше 1%. Рекомендований розмір плитки – до 300x300 мм.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень та крихких ділянок. При необхідності нерівності виправити цим же клеєм за добу до початку робіт. Основи з підвищеним водопоглинанням змочити водою. При потребі укріпити ґрунтішкою Г-1, згідно інструкції.

## ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ K-1 Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	1,5 кг/м <sup>2</sup> при товщині шару 1 мм
Об'єм води для замішування	0,24 – 0,28 л/кг (6,0-7,0 л/мішок)
Придатність розчинової суміші	не менше 2,5 год.
Зміщення плитки	не більше 0,5 мм
Час корегування	не менше 10 хв.
Відкритий час	не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,5 МПа
Час можливого технологічного пересування	не пізніше 48 год.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	поліетиленові пакети 5 кг

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

На підготовлену основу нанести тонкий шар клею та відформувати зубчатим шпателем. Шпатель тримати під кутом близько 60° до основи. Викладати плиткою, притискаючи її до клею легким ковзаючим рухом.

При облицюванні каменем з нерівною основою або плиткою з розміром більшим, ніж 300x300 мм, застосовувати техніку двостороннього приклеювання: нанести розчинову суміш тонким шаром (близько 1 мм) і на плитку.

Рекомендований розмір зубців шпателя:

Плитка Зубці

До 150x150 6x6

До 200x200 8x8

До 300x300 10x10

Корегувати положення плитки можна протягом 10 хв. У суху та вітряну погоду рекомендовано наносити розчинову суміш на невеликі площі. Затирання швів та помірна експлуатація поверхні можливі через 48 год. Плитку перед використанням не змочувати.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов ( t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.