



ОПИС:

К-4 – цементно-піщана суміш з наповнювачами та модифікаторами для приклеювання будь-яких видів матеріалів: керамічної плитки, керамограніту, мозаїки, гресу, декоративного каменю.

Переваги:

- Для зовнішніх і внутрішніх робіт
- Еластичний
- Водовідпірний, морозостійкий
- Підвищена адгезія до будь-яких основ

ЗАСТОСУВАННЯ:

К-4 – цементно-піщана суміш з наповнювачами та модифікаторами для приклеювання будь-яких видів матеріалів: керамічної плитки, керамограніту, мозаїки, гресу, декоративного каменю. Стійка до деформацій, температурних коливань, перемінного впливу води. Підходить для підлог з підігрівом (з будь-яким типом нагрівальних елементів), для облицювання басейнів, фонтанів, цоколів будинків, сходових маршів, як всередині, так і назовні приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень і крихких ділянок. Нерівності більше 10 мм виправити цементно-піщаним розчином за добу до початку робіт. При потребі зміцнити ґрунтівкою Г-1, згідно інструкції.

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміреною кількістю чистої води при одночасному ручному або

механічному (при малих обертках) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. і повторно перемішати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ К-4 Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	від 1,5 кг / м ² при товщині шару 1 мм
Об'єм води для замішування	0,24 - 0,28 л / кг (6,0-7,0 л / мішок)
Придатність розчинної суміші	не менше 2,5 год.
Час корегування	не менше 10 хв.
Відкритий час	не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою	не менше 1,2 МПа
Час можливого технологічного пересування	не пізніше 48 год.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30 С
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	паперові мішки 25 кг

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

На підготовлену основу нанести тонкий шар клею та відформувати зубчатим шпателем. Шпатель тримати під кутом близько 60° до основи. Викладати плитку, притискаючи її до клею легким ковзаючим рухом. При облицюванні каменем з нерівною основою або плиткою більш 300x300 мм застосовувати техніку двостороннього приклеювання: нанести розчинову суміш тонким шаром (близько 1 мм) і на плитку.

Рекомендований розмір зубців шпателя:

Плитка Зубці

До 150x150 6x6

До 200x200 8x8

До 300x300 10x10

Більш 300x300 12x12

Корегувати положення плитки можна протягом 10 хв. У суху і вітряну погоду рекомендується наносити розчинову суміш на невеликі площі. Затирання швів і помірна експлуатація поверхні можливі через 48 год. Плитку перед використанням не змочувати.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов (t = 20 ° С, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.