



## ОПИС:

К-6 – цементно-піщана суміш білого кольору з наповнювачами та модифікаторами для приклеювання мармурових плит, мозаїки та інших світлих порід каменю.

## Переваги:

- Білого кольору
- Висока адгезія до основ з низьким водопоглинанням
- Зручний у застосуванні

## ЗАСТОСУВАННЯ:

К-6 – цементно-піщана суміш білого кольору з наповнювачами та модифікаторами для приклеювання мармурових плит, мозаїки та інших світлих порід каменю. Стька до деформацій, температурних коливань, перемінного впливу води. Придатна для підлог з підігрівом (з будь-яким типом нагрівальних елементів), для облицювання басейнів, фонтанів, цоколів, як всередині, так і назовні приміщень.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень та крихких ділянок. Нерівності більше 10 мм виправити цементно-піщаним розчином за добу до початку робіт. При потребі укріпити ґрунтовкою Г-1, згідно інструкції.

## ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному (при малих об'єктах) перемішуванні до

отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ К-6 БІЛИЙ Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	від 1,55 кг/м <sup>2</sup> при товщині шару 1 мм
Об'єм води для замішування	0,24 – 0,28 л/кг (6,0 -7,0 л/мішок)
Термін придатності розчинової суміші	не менше 2,5 год.
Час корегування	не менше 10 хв.
Відкритий час	не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою	не менше 1,2 МПа
Час можливого технологічного пересування	не пізніше 48 год.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	паперові мішки по 25 кг

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

На підготовлену основу нанести тонкий шар клею та відформувати зубчатим шпателем. Шпатель тримати під кутом близько 60° до основи. Викладати плитку, притискаючи її до клею легким ковзаючим рухом. При облицюванні каменем з нерівною основою або плиткою більше 300x300 мм застосовувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей тонким шаром (близько 1 мм) і на плитку.

Рекомендований розмір зубців шпателя:

Плитка Зубці

До 150x150 6x6

До 200x200 8x8

До 300x300 10x10

Більше 300x300 12 x 12

Корегувати положення плитки можна протягом 10 хв. У суху та вітряну погоду рекомендовано наносити клей на невеликі площі. Затирання швів та помірні експлуатація поверхні можлива через 48 год. Плитку перед використанням не змочувати.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов ( t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.