



ОПИС:

К-7 – цементно-піщана суміш з наповнювачами та модифікаторами для облицювання поверхонь, що зазнають температурного впливу (печей, камінів, димоходів, підлог із підігрівом тощо) плиткою розміром до 300х300мм.

Переваги:

1. Час експлуатації для печей, камінів (до 160°С) через 7 діб.
2. Температура виконання робіт від +5°С до +30°С
3. Гарантійний термін зберігання 12 міс. від дати виготовлення
4. Пакування паперові мішки по 25 кг

ЗАСТОСУВАННЯ:

К-7 – цементно-піщана суміш з наповнювачами та модифікаторами для облицювання поверхонь, що зазнають температурного впливу (печей, камінів, димоходів, підлог із підігрівом тощо) плиткою розміром до 300х300мм. Придатна для застосування при муруванні димоходів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень та крихких ділянок. Сильно поглинаючі основи обробити ґрунтівою Г-1, згідно інструкції. При потребі основу вирівняти: - печі, каміни цим же клеєм (наклеювання плитки через 7 діб); - підлоги стяжкою С-1 або самовирівнюючою сумішшю П-1 (наклеювання плитки через 2 доби).

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ К-7 ЦП.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	1,5 кг/м ² при товщині шару 1мм
Об'єм води для замішування	0,22 – 0,24л/кг (5,5 – 6,0л/мішок)
Термін придатності розчинової суміші	не менше 2,5 год.
Зміщення плитки	не більше 0,5мм
Час корегування	не менше 10 хв.
Відкритий час	не менше 20 хв.
Міцність зчеплення з основою в нормальних умовах	не менше 0,8 МПа

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Міцність зчеплення з основою після 50 циклів нагрівання не менше 0,5 МПа