



## ОПИС:

MP-1 MOZAIKA-FASSADE - штукатурка "Мозаїка" на основі акрилової дисперсії, забарвленого піску та модифікуючих добавок для створення декоративної фактури по бетонних, цементно-вапняних та цементно - піщаних основах, гіпсокартону, у системах утеплення фасадів.

## Переваги:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Стійка до стирання та механічних пошкоджень
- Легко чиститься водою
- Не вигорає та не змінює забарвлення на фасадах

## ЗАСТОСУВАННЯ:

ШП-1 - штукатурка на основі акрилової дисперсії, забарвленого піску та модифікуючих добавок для створення декоративної фактури по бетонних, цементно-вапняних та цементно - піщаних основах, гіпсокартону, у системах утеплення фасадів. Використовується на основах, які піддаються можливим механічним впливам, а також на основах з підвищеними експлуатаційними навантаженнями (коридори, сходові марші, цоколі і т. п.).

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути рівною та міцною, очищеною від

забруднень, залишків фарб, жирів, крихких ділянок. За 4 години до нанесення штукатурки підготовлену основу обробити ґрунтувальною фарбою ГФ - 1, яку рекомендується за кольорувати в тон мозаїки.

## ПРИГОТУВАННЯ:

ШП-1 виготовляється у вигляді суміші, готової до використання. Перед початком роботи вимішати вміст відра до отримання однорідної консистенції. При необхідності дозволяється додавання води не більше 5%.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ ШП-1 «МОЗАЙКА» Р. БУДМІКС.1.П.ІТ.ЗГІДНО ПАЛІТРИ ДСТУ Б В.2.7-233	2010
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,5 МПа
Пакування	пластикові відра по 4 кг, 10 кг та 25 кг
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Орієнтовний розхід «Мозаїка» при розмірі зерен 1,2 мм	3,5 кг на 1 м <sup>2</sup> (відро 4 кг - на 1,2 м <sup>2</sup> , відро 10 кг - на 3,0 м <sup>2</sup> , відро 25 кг - на 7,5 м <sup>2</sup> )
Орієнтовний розхід «Пісковик» при розмірі зерен 1,0 мм	3,1 кг на 1 м <sup>2</sup> (відро 4 кг - на 1,3 м <sup>2</sup> , відро 10 кг - на 3,2 м <sup>2</sup> , відро 25 кг - на 8 м <sup>2</sup> )
При розмірі зерен 2,0 мм	5,5 кг на 1 м <sup>2</sup> (відро 4 кг - на 0,7 м <sup>2</sup> , відро 10 кг - на 1,8 м <sup>2</sup> , відро 25 кг - на 4,5 м <sup>2</sup> )

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Готову суміш наносити за допомогою металевої терки або полутерка. Товщина нанесеного шару повинна відповідати товщині зерен наповнювача. Надмірне затирання може привести до неоднорідності забарвлення поверхні (плям). Час між початком та кінцем формування декоративного шару обмежений і залежить від якості підготовки основи, консистенції суміші, температури навколишнього середовища та вологості. При t 20°C та 60% вологості становить не менше 20 хв. Висока вологість та низька температура повітря значно збільшують час висихання штукатурки. Після нанесення штукатурка має молочно-голубий колір, який в процесі формування плівки зникає.

Технічні характеристики штукатурки та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов (t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.