



## ОПИС:

Ш-1 – гіпсова суміш з наповнювачами та спеціальними добавками для вирівнювання поверхонь, що не зазнають деформацій (цегла, бетон, газобетон та ін.). Для внутрішніх робіт. Призначена, як для ручного, так і для машинного нанесення.

## Переваги:

- Машинного нанесення
- Використовується як стартова шпаклівка
- З утеплюючим ефектом
- Гладка поверхня після безпилового затирання

## ЗАСТОСУВАННЯ:

Ш-1 – гіпсова суміш з наповнювачами та спеціальними добавками для вирівнювання поверхонь, що не зазнають деформацій (цегла, бетон, газобетон та ін.). Для внутрішніх робіт. Призначена, як для ручного, так і для машинного нанесення.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень, фарби та крихких ділянок. Поверхні з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтівкою Г-1, згідно інструкції.

## ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати. При машинному нанесенні розчинова суміш готується відповідно інструкції до машини.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ Ш-1 Г.2. ШТ1 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	від 11 кг/м <sup>2</sup> при товщині шару 10 мм
Об'єм води для замішування	0,35 – 0,40 л/кг (7,0-8,0 л/мішок)
Термін придатності розчинової суміші	не менше 90 хв.
Рекомендована товщина одного шару	не більше 20 мм
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,3 МПа
Паропроникність	не менше 0,07 мг/м х год. х Па
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	8 міс. від дати виготовлення
Пакування	паперові мішки по 30 кг

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Розчинову суміш нанести рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша. При машинному нанесенні роботи виконувати згідно рекомендацій виробника установки. Поверхню вирівняти правилом. Після початку тужавіння (при несильному натисканні пальцем залишається невелика вм'ятинка, розчин не залишається на пальці) дрібні нерівності усунути, зрізаючи їх широким шпателем. При нанесенні штукатурки у два шари на першому нарізати гострим інструментом сітку глибиною до 5 мм для кращого зчеплення шарів.

Після затужавіння штукатурки (поверхня волога, але вм'ятини від пальця не утворюються) поверхню розмити зволоженою губчатою теркою та широким шпателем провести фінішне заглажування. Подальші роботи (фінішне шпаклювання, наклеювання шпалер) проводити після повного висихання штукатурки, що при нормальних умовах досягається через 2-3 доби.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов ( t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.