



ОПИС:

Ш-10 – високоякісна гіпсова суміш з наповнювачами та модифікаторами високої білизни для стартового та фінішного вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь.

Переваги:

- Старт-фініш 2 в 1
- Не тріскає в товстому шарі
- Ідеально гладка та біла поверхня
- Пластична та зручна у використанні

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ш-10 – високоякісна гіпсова суміш з наповнювачами та модифікаторами високої білизни для стартового та фінішного вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь. Застосовується для розшивки гіпсокартонних плит з використанням армуючої стрічки. Для внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень, фарби та крихких ділянок. За 2 години перед нанесенням шпаклівки поверхню обробити

ґрунтівкою Г-1, згідно інструкції.

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ Ш-10 Г.2. ШГ1 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	1 кг/м ² при товщині шару 1 мм
Об'єм води для замішування	0,52 – 0,58 л/кг (10,4 – 11,6 л/мішок)
Придатність розчинової суміші	не менше 60 хв.
Рекомендована товщина одного шару	до 10 мм
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,3 МПа
Усадка	не більше 0,5 мм/м
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Пакування	паперові мішки 20 кг
Гарантійний термін зберігання	8 місяців від дати виробництва

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Шпаклівка наноситься за допомогою широкого шпателя із нержавіючої сталі чи пластмаси товщиною близько 3 мм. Рекомендується спочатку заповнити тріщини та виїмки окремо від основного шару. Маса накладається на стіни вертикально знизу вгору або навпаки, а на стелю – від вікна в глибину приміщення. Після висихання (близько 4 год.) дрібні нерівності усунути шліфуванням абразивним папером або сіткою. Подальша обробка (фарбування, наклеювання шпалер) дозволяється після повного висихання шпакльованої поверхні (вологість менше 2%). Після закінчення роботи невикористану суху шпаклівку в мішку щільно закрити та зберігати в сухому місці.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов (t = 20°C, вологість 65%) та в реальних умовах можуть змінюватися.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції. За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.