



ОПИС:

Ш-11 – цементно-вапняна суміш з наповнювачами, перлітом та спеціальними добавками для вирівнювання бетонних, цегляних, пінобетонних поверхонь. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Переваги:

- Теплоізоляційна з перлітом
- Для піно- та газоблоків, бетону, цегли і т.д.
- Армована волокном
- Морозостійка
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ш-11 – цементно-вапняна суміш з наповнювачами, перлітом та спеціальними добавками для вирівнювання бетонних, цегляних, пінобетонних поверхонь. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень, фарби, жирів, крихких ділянок. Перед штукатуренням гладкого бетону поверхню обробити адгезійною фарбою БК-1 «БЕТОНКОНТАКТ». Поверхні з підвищеним водопоглинанням попередньо (за 2-4

години) обробити ґрунтівкою Г-1, згідно інструкції.

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ Ш-11 ЦВ.1. ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	від 10 кг/м ² при товщині шару 10 мм
Об'єм води для замішування	0,2 – 0,24 л/кг (4 – 4,8 л/мішок)
Термін придатності розчинової суміші	не менше 2,5 год.
Рекомендована товщина одного шару	до 25 мм
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,3 МПа
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м х год х Па
Морозостійкість	не менше 50 циклів
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виробництва
Пакування	паперові мішки по 20 кг

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Розчинову суміш нанести рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша. Поверхню вирівняти правилом. Затирання проводити дерев'яною або пінопластовою теркою після легкого підсихання штукатурки. Для отримання якісної поштукатуреної поверхні рекомендовано протягом перших трьох днів після штукатурення захищати поверхню від пересихання. При спекотній чи вітряній погоді періодично (приблизно кожних 3 години) зволожувати нанесене покриття.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов (t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватися.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.