



ОПИС:

Ш-7 ШТУКАТУРКА FASSAD-SHUBA NORMAL – штукатурка на основі білого цементу з інертними неорганічними наповнювачами та полімерними модифікованими добавками для створення декоративної фактури типу «Шуба» по бетонних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхнях, а також по армованих шарах в системах утеплення фасадів.

Переваги:

Декоративна, мінеральна, зерно 1,5 або 2,5 мм

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ш-7 – штукатурка на основі білого цементу з інертними неорганічними наповнювачами та полімерними модифікованими добавками для створення декоративної фактури типу «Шуба» по бетонних, цементно-піщаних, цементно-вапняних поверхнях, а також по армованих

шарах в системах утеплення фасадів. Штукатурка придатна під подальше фарбування. Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути рівною, міцною, очищеною від забруднень, залишків фарб, жирів, крихких ділянок. При потребі обробити ґрунтовкою Г-1, згідно інструкції. Армовані поверхні систем теплоізоляції, вапняні чи вапняно-цементні основи попередньо обробити ґрунтувальною фарбою ГФ-1 за 4 години до нанесення штукатурки.

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. і повторно перемішати. Для забезпечення якісного покриття при замішуванні використовувати весь вміст мішка і постійно дотримуватися однакового співвідношення вода/суміш.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ Ш-7 ЦВ.1. ШТ 4 БІЛИЙ ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	Ш-7 (1,5) – 2,0-2,5 кг/м ²

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Ш-7 (2,0) – 2,8-3,0 кг/м²

- Об'єм води для замішування 0,20 – 0,22 л/кг (5,0 – 5,5 л/мішок)
- Термін придатності розчинової суміші не менше 2 год.
- Міцність зчеплення з основою не менше 0,5 МПа
- Температура виконання робіт від + 5°C до + 30°C
- Гарантійний термін зберігання 12 міс. від дати виготовлення
- Пакування паперові мішки по 25 кг