



ОПИС:

Ш-8 - суха шпаклювальна суміш на основі білого цементу з наповнювачами, модифікаторами та спеціальними добавками для фінішного вирівнювання бетонних та штукатурених поверхонь, гіпсокартону тощо всередині та зовні приміщень, стійка до дії вологи.

Переваги:

- Сніжно білого кольору
- Водовідпірна
- Морозостійка
- Зручна у застосуванні

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ш-8 - суха шпаклювальна суміш на основі білого цементу з наповнювачами, модифікаторами та спеціальними добавками для фінішного вирівнювання бетонних та штукатурених поверхонь, гіпсокартону тощо всередині та зовні приміщень, стійка до дії вологи. Придатна для виконання декоративних фактурних поверхонь з перепадами висоти шару 3-5 мм.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень, фарби та крихких ділянок. При необхідності обробити ґрунтівою Г-1, згідно інструкції.

ПРИГОТУВАННЯ:

Поступово засипати суміш у посудину з відміряною кількістю чистої води при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до отримання однорідної маси. Витримати 5 хв. та повторно перемішати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СУМІШ Ш-8 Ц.1. Ш Ц.1 БІЛА ДСТУ Б В.2.7-126	2011
Орієнтовний розхід	від 0,25 кг/м ² при товщині шару 1 мм
Об'єм води для замішування	0,35 - 0,40 л/кг (7,0 - 8,0 л/мішок)
Термін придатності розчинової суміші	не менше 2 год.
Рекомендована товщина одного шару	до 3 мм
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,5 МПа
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	паперові мішки по 20 кг

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Розчинову суміш нанести на основу за допомогою шпателя. Загладити поверхню войлочною теркою або після висихання прошліфувати дрібнозернистим наждачним папером, сіткою або шліфувальною губкою. При створенні декоративної поверхні рівномірно нанесений шар розчинової суміші обробити фактурним валиком або спеціальним інструментом.

Для отримання максимально якісної поверхні рекомендується перших три дні захищати нанесений шар від пересихання, дощу та перетягів. У спекотну чи вітряну погоду перші три дні рекомендовано періодично зволожувати поверхню чистою водою. Отриману поверхню можна фарбувати будь-якими фарбами для стін та стелі після повного затвердіння шпаклівки, але не раніше 7 днів після нанесення.

Технічні характеристики суміші та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов (t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.